



TEXSPRINT RECYCLED BLACKBACK SUB B-s1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Toile en PET 100% issu du recyclage, tricotée blanche imprimable avec dos noir pour impression sublimation (directe & transfert) & impression directe (UV)
Performances	Légèrement stretch, très souple, et résistante
Classement au feu	NF EN 13501-1 : B-s1-d0
Usage	Intérieur (+ extérieur de courte durée)
Applications	Affichage grand format, cadres aluminiums, displays, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	Sublimation Directe & Transfert, UV**

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	1 face blanche – 1 face noire
Composition	PET 100% recyclé – enduction acrylique teintée noire
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face enroulée vers l'intérieur (PI)
Poids (tolérance de 5%)	260 grs / m ²
Épaisseur (tolérance de 5%)	410 µ
Assemblage de fils	Tricoté
Vitesse de calandrage	30 secondes par mètre linéaire
Température de calandrage	190°C
Elasticité dans la largeur (trame)	3 %
Elasticité dans la longueur (chaîne)	4 %
Rétreint post calandrage	<3 %
Finitions possibles	Joncs cousus, œillets, adhésivage, agrafes, velcro, etc.
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	10 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PET issu du recyclage	100%
Recyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun
Certificat(s)	OEKO-TEX

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	76 mm
Code de nomenclature douanière	6006310000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film + Tube rigide

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.